



# Химический анкер Hilti HIT-HY 200-A

Клеевой анкер для крепления в бетоне

## Химический анкер



Hilti HIT-HY 200-A  
Упаковка 500 мл (также  
поставляется в упаковке  
330 мл)

## Преимущества

- Технология **SafeSet**: сверление и очистка отверстия в один шаг при использовании пустотелого бура Hilti
- Подходит для бетона класса C 20/25 – C 50/60 без трещин и с трещинами
- Соответствует категории сейсмостойкости C1, C2<sup>a)</sup> согласно требованиям Европейской технической оценки (ETA)
- Высокая коррозионная стойкость<sup>b)</sup>
- Допускаются небольшие краевые и межосевые расстояния



Анкерные шпильки:  
HIT-V  
HIT-V-F  
HIT-V-R  
HIT-V-HCR  
(M8-M30)



Втулки с внутренней  
резьбой:  
HIS-N  
HIS-RN  
(M8-M20)



Анкерные шпильки:  
HIT-Z  
HIT-Z-F  
HIT-Z-R  
(M8-M20)


a) Втулки с внутренней резьбой HIS-N не прошли оценку на сейсмостойкость.

b) Высококоррозионностойкая версия имеется только для HIT-V. Коррозионностойкие версии – для HIT-V и HIS-N.

## Материал основания




Бетон  
(без трещин)



Бетон  
(с трещинами)

## Условия установки



Ударное  
сверление




Алмазное  
сверление<sup>c)</sup>

**SAFESET**

Технология  
Hilti **SafeSet**



Изменяемая  
глубина  
установки



Небольшие  
краевые и  
межосевые  
расстояния

## Нагрузки и воздействия



Статическая/  
квазистатическая  
нагрузка



Категория  
сейсмостойкости  
ETA-C1, C2<sup>a)</sup>




Огнестойкость



Европейская  
техническая  
оценка



Соответствие  
СЕ



Коррозионная  
стойкость<sup>b)</sup>



Высокая  
коррозионная  
стойкость<sup>b)</sup>



Программа  
для расчета  
PROFIS  
Engineering

a) Втулки с внутренней резьбой HIS-N не прошли оценку на категорию сейсмостойкости C2.

b) Высококоррозионностойкая версия имеется только для HIT-V. Коррозионностойкие версии – для HIT-V и HIS-N.

c) Информация по сверлению алмазной коронкой представлена только для шпилек HIT-Z.

### Разрешительные документы / сертификаты

Описание	Орган / Лаборатория	№ / Дата выдачи
Европейская техническая оценка <sup>a)</sup>	Немецкий институт строительной техники (DIBt), Берлин	ETA-11/0493 / 28.07.2017
Европейская техническая оценка <sup>a)</sup>	Немецкий институт строительной техники (DIBt), Берлин	ETA-12/0006 / 30.05.2017
Протокол испытаний на огнестойкость	Институт строительных материалов, капитального строительства и противопожарной защиты (IBMB), Брауншвейг	3501/676/13 / 03.08.2012

Все данные в этом разделе приведены в соответствии с ETA-11/0493, изданного 28.07.2017 и ETA-12/0006, изданного 30.05.2017.

### Сопротивление при статической и квазистатической нагрузке (одиночный анкер)

#### Все данные в этом разделе приведены с учетом следующих факторов:

- Монтаж анкера выполнен в соответствии с инструкцией по установке
- Анкер установлен в бетоне класса С 20/25,  $f_{ck,cube} = 25 \text{ Н/мм}^2$
- Отсутствует влияние краевого и межосевого расстояния
- *Разрушение* происходит по стали
- Толщина основания соответствует указанной в таблице
- Соблюдена стандартная глубина установки, указанная в таблице
- Эксплуатация анкера производится в температурном диапазоне I (минимальная температура материала основания  $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ , максимальная длительная/кратковременная температура материала основания:  $+24 \text{ }^\circ\text{C} / 40 \text{ }^\circ\text{C}$ )

#### Для отверстий, полученных ударным сверлением, ударным сверлением пустотелым буром Hilti:

##### Глубина установки <sup>1)</sup>

Диаметр анкера		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
<b>HIT-V</b>									
Глубина установки	[мм]	80	90	110	125	170	210	240	270
Толщина основания	[мм]	110	120	140	161	134	266	300	340
<b>HIS-N</b>									
Глубина установки	[мм]	90	110	125	170	205	-	-	-
Толщина основания	[мм]	120	150	170	230	270	-	-	-
<b>HIT-Z</b>									
Эффективная глубина анкеровки <sup>2)</sup>	$h_{ef} = l_{Helix}$ [мм]	50	60	60	96	100	-	-	-
Эффективная глубина установки <sup>3)</sup>	$h_{ef} = h_{nom,min}$ [мм]	70	90	110	145	180	-	-	-
Толщина основания	[мм]	130	150	170	245	280	-	-	-

1) Допустимый диапазон значений глубины анкеровки указан в установочных параметрах

2) При комбинированном разрушении по контакту и выкалыванию бетона основания

3) При выкалывании бетона основания



### Нормативное сопротивление

Диаметр анкера		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
<b>Бетон без трещин</b>									
Растяжение $N_{Rk}$	HIT-V 5.8	18,0	29,0	42,0	70,6	111,9	153,7	187,8	224,0
	HIS-N 8.8 [кН]	25,0	46,0	67,0	111,9	116,0	-	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>	24,0	38,0	54,3	88,2	122,0	-	-	-
Сдвиг $V_{Rk}$	HIT-V 5.8	9,0	15,0	21,0	39,0	61,0	88,0	115,0	140,0
	HIS-N 8.8 [кН]	13,0	23,0	34,0	63,0	58,0	-	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>	12,0	19,0	27,0	48,0	73,0	-	-	-
<b>Бетон с трещинами</b>									
Растяжение $N_{Rk}$	HIT-V 5.8	15,1	21,2	35,2	50,3	79,8	109,6	133,9	159,7
	HIS-N 8.8 [кН]	24,7	39,9	50,3	79,8	105,7	-	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>	21,1	30,7	41,5	62,9	86,9	-	-	-
Сдвиг $V_{Rk}$	HIT-V 5.8	9,0	15,0	21,0	39,0	61,0	88,0	115,0	140,0
	HIS-N 8.8 [кН]	13,0	23,0	34,0	63,0	58,0	-	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>	12,0	19,0	27,0	48,0	73,0	-	-	-

a) Анкерная шпилька Hilti HIT-Z-F: M16 и M20

### Расчетное сопротивление

Диаметр анкера		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
<b>Бетон без трещин</b>									
Растяжение $N_{Rd}$	HIT-V 5.8	12,0	19,3	28,0	47,1	74,6	102,5	125,2	149,4
	HIS-N 8.8 [кН]	16,7	30,7	44,7	74,6	77,3	-	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>	16,0	25,3	36,2	58,8	81,3	-	-	-
Сдвиг $V_{Rd}$	HIT-V 5.8	7,2	12,0	16,8	31,2	48,8	70,4	92,0	112,0
	HIS-N 8.8 [кН]	10,4	18,4	27,2	50,4	46,4	-	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>	9,6	15,2	21,6	38,4	58,4	-	-	-
<b>Бетон с трещинами</b>									
Растяжение $N_{Rd}$	HIT-V 5.8	10,1	14,1	23,5	33,5	53,2	73,0	89,2	106,5
	HIS-N 8.8 [кН]	16,5	26,6	33,5	53,2	70,4	-	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>	14,1	20,5	27,7	41,9	58,0	-	-	-
Сдвиг $V_{Rd}$	HIT-V 5.8	7,2	12,0	16,8	31,2	48,8	70,4	92,0	112,0
	HIS-N 8.8 [кН]	10,4	18,4	27,2	50,4	46,4	-	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>	9,6	15,2	21,6	38,4	58,4	-	-	-

a) Анкерная шпилька Hilti HIT-Z-F: M16 и M20

## Сейсмическая нагрузка (одиночный анкер)

### Все данные в этом разделе приведены с учетом следующих факторов:

- Монтаж анкера выполнен в соответствии с инструкцией по установке
- Анкер установлен в бетоне класса С 20/25,  $f_{ck,cube} = 25 \text{ Н/мм}^2$
- Отсутствует влияние краевого и межосевого расстояния
- **Разрушение** происходит по стали
- Толщина основания соответствует указанной в таблице
- Эксплуатация анкера производится в температурном диапазоне I (минимальная температура материала основания  $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ , максимальная длительная/кратковременная температура материала основания:  $+24 \text{ }^\circ\text{C} / 40 \text{ }^\circ\text{C}$ )
- Температурный диапазон установки от  $-10 \text{ }^\circ\text{C}$  до  $+40 \text{ }^\circ\text{C}$
- Коэффициент  $\alpha_{gap} = 1,0$  (с использованием сейсмического набора для заполнения зазоров Hilti (seismic filling set))

Для отверстий, полученных ударным сверлением, ударным сверлением пустотелым буром Hilti:

### Глубина анкерки для категории сейсмостойкости С2

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
<b>HIT-V</b>										
Глубина установки	$h_{ef}$	[мм]	-	-	-	125	170	210	-	-
<b>HIT-Z</b>										
Эффективная глубина анкерки <sup>1)</sup>	$h_{ef} = l_{Helix}$	[мм]	-	-	60	96	100	-	-	-
Эффективная глубина установки <sup>2)</sup>	$h_{ef}$	[мм]	-	-	110	145	180	-	-	-
Толщина основания		[мм]	-	-	170	245	280	-	-	-

1) При комбинированном разрушении по контакту и выкалыванию бетона основания

2) При выкалывании бетона основания

### Нормативное сопротивление для категории сейсмостойкости С2

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Растяжение $N_{Rk,seis}$	HIT-V 8.8, AM 8.8	[кН]	-	-	-	24,5	45,9	55,4	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>		-	-	29,4	53,4	73,9	-	-	-
Сдвиг $V_{Rk,seis}$	HIT-V 8.8, AM 8.8	[кН]	-	-	-	46,0	77,0	103,0	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>		-	-	23,0	41,0	61,0	-	-	-

a) Анкерная шпилька Hilti HIT-Z-F: M16 и M20

### Расчетное сопротивление для категории сейсмостойкости С2

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Растяжение $N_{Rd,seis}$	HIT-V 8.8, AM 8.8	[кН]	-	-	-	16,3	30,6	36,9	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>		-	-	19,6	35,6	49,3	-	-	-
Сдвиг $V_{Rd,seis}$	HIT-V 8.8, AM 8.8	[кН]	-	-	-	36,8	61,6	82,4	-	-
	HIT-Z <sup>a)</sup>		-	-	18,4	32,8	48,8	-	-	-

a) Анкерная шпилька Hilti HIT-Z-F: M16 и M20



### Глубина анкерки для категории сейсмостойкости С1

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
<b>HIT-V</b>										
Глубина установки	$h_{ef}$	[мм]	-	90	110	125	170	210	240	270
<b>HIT-Z</b>										
Эффективная глубина анкерки <sup>1)</sup>	$h_{ef} = l_{Helix}$	[мм]	50	60	60	96	100	-	-	-
Эффективная глубина установки <sup>2)</sup>	$h_{ef}$	[мм]	70	90	110	145	180	-	-	-
Толщина основания		[мм]	-	-	170	245	280	-	-	-

1) При комбинированном разрушении по контакту и выкалыванию бетона основания

2) При выкалывании бетона основания

### Нормативное сопротивление для категории сейсмостойкости С1

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Растяжение $N_{Rk,seis}$	HIT-V 8.8, AM 8.8	[кН]	-	14,7	29,0	42,8	67,8	93,1	113,8	135,8
	HIT-Z <sup>a)</sup> ; HIT-Z-R		17,9	26,1	35,3	53,4	73,9	-	-	-
Сдвиг $V_{Rk,seis}$	HIT-V 8.8, AM 8.8	[кН]	-	23,0	34,0	63,0	98,0	141,0	184,0	224,0
	HIT-Z <sup>a)</sup>		7,0	17,0	16,0	28,0	45,0	-	-	-
	HIT-Z-R		8,0	19,0	22,0	31,0	48,0	-	-	-

a) Анкерная шпилька Hilti HIT-Z-F: M16 и M20

### Расчетное сопротивление для категории сейсмостойкости С1

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Растяжение $N_{Rd,seis}$	HIT-V 8.8, AM 8.8	[кН]	-	9,8	19,4	28,5	45,2	62,1	75,8	90,5
	HIT-Z <sup>a)</sup> ; HIT-Z-R		11,9	17,4	23,5	35,6	49,3	-	-	-
Сдвиг $V_{Rd,seis}$	HIT-V 8.8, AM 8.8	[кН]	-	18,4	27,2	50,4	78,4	112,8	147,2	179,2
	HIT-Z <sup>a)</sup>		5,6	13,6	12,8	22,4	36,0	-	-	-
	HIT-Z-R		6,4	15,2	17,6	24,8	38,4	-	-	-

a) Анкерная шпилька Hilti HIT-Z-F: M16 и M20

## Материалы

### Механические свойства для HIT-V

Диаметр анкера		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Предел прочности на растяжение $f_{uk}$	HIT-V 5.8 (F)	500	500	500	500	500	500	500	500
	HIT-V 8.8 (F)	800	800	800	800	800	800	800	800
	AM 8.8 (HDG) [Н/мм <sup>2</sup> ]	700	700	700	700	700	700	500	500
	HIT-V-R	800	800	800	800	800	700	700	700
Предел текучести $f_{yk}$	HIT-V 5.8 (F)	400	400	400	400	400	400	400	400
	HIT-V 8.8 (F)	640	640	640	640	640	640	640	640
	AM 8.8 (HDG) [Н/мм <sup>2</sup> ]	450	450	450	450	450	450	210	210
	HIT-V-R	640	640	640	640	640	400	400	400
Площадь поперечного сечения $A_s$	HIT-V [мм <sup>2</sup> ]	36,6	58,0	84,3	157	245	353	459	561
Момент сопротивления $W$	HIT-V [мм <sup>3</sup> ]	31,2	62,3	109	277	541	935	1387	1874

### Механические свойства для HIS-N

Диаметр анкера		M8	M10	M12	M16	M20
Предел прочности на растяжение $f_{uk}$	HIS-N	490	490	460	460	460
	Шпилька 8.8 [Н/мм <sup>2</sup> ]	800	800	800	800	800
	HIS-RN	700	700	700	700	700
	Шпилька A4-	700	700	700	700	700
Предел текучести $f_{yk}$	HIS-N	410	410	375	375	375
	Шпилька 8.8 [Н/мм <sup>2</sup> ]	640	640	640	640	640
	HIS-RN	350	350	350	350	350
	Шпилька A4-	450	450	450	450	450
Площадь поперечного сечения $A_s$	HIS-(R)N [мм <sup>2</sup> ]	51,5	108,0	169,1	256,1	237,6
	Шпилька	36,6	58	84,3	157	245
Момент сопротивления $W$	HIS-(R)N [мм <sup>3</sup> ]	145	430	840	1595	1543
	Шпилька	31,2	62,3	109	277	541

### Механические свойства для HIT-Z

Диаметр анкера		M8	M10	M12	M16	M20
Предел прочности на растяжение $f_{uk}$	HIT-Z(-F) <sup>a)</sup> [Н/мм <sup>2</sup> ]	650	650	650	610	595
	HIT-Z-R	650	650	650	610	595
Предел текучести $f_{yk}$	HIT-Z(-F) <sup>a)</sup> [Н/мм <sup>2</sup> ]	520	520	520	490	480
	HIT-Z-R	520	520	520	490	480
Поперечное сечение резьбы $A_s$	HIT-Z(-F) <sup>a)</sup> [мм <sup>2</sup> ]	36,6	58,0	84,3	157	245
Момент сопротивления $W$	HIT-Z(-F) <sup>a)</sup> [мм <sup>3</sup> ]	31,9	62,5	109,7	278	542
	HIT-Z-R					

a) Анкерная шпилька Hilti HIT-Z-F: M16 и M20



## Материалы для HIT-V

Элемент	Материал
<b>Оцинкованная сталь</b>	
Резьбовая шпилька, HIT-V 5.8 (F)	Класс прочности 5.8; Удлинение при разрыве A5 > 8% Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм); (F) горячеоцинкованное покрытие (≥45 мкм)
Резьбовая шпилька, HIT-V 8.8 (F)	Класс прочности 8.8; Удлинение при разрыве A5 > 12% Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм); (F) горячеоцинкованное покрытие (≥45 мкм)
Мерная шпилька Hilti, AM 8.8 (HDG)	Класс прочности 8.8; Удлинение при разрыве A5 > 12% Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм); (HDG) горячеоцинкованное покрытие (≥45 мкм)
Шайба	Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм); горячеоцинкованное покрытие (≥45 мкм)
Гайка	Класс прочности гайки соответствует классу прочности резьбовой шпильки. Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм), горячеоцинкованное покрытие (≥45 мкм)
Набор для заполнения зазоров Hilti (F)	Шайба для заполнения: Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм) / (F) Горячеоцинкованное покрытие (≥45 мкм)
	Сферическая шайба: Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм) / (F) Горячеоцинкованное покрытие (≥45 мкм)
	Контргайка: Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм) / (F) Горячеоцинкованное покрытие (≥45 мкм)
<b>Нержавеющая сталь</b>	
Резьбовая шпилька, HIT-V-R	Класс прочности 70 для ≤ M24 и класс прочности 50 для > M24; Удлинение при разрыве A5 > 8% Нержавеющая сталь 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362
Шайба	Нержавеющая сталь 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1:2014
Гайка	Нержавеющая сталь 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1:2014
<b>Высококоррозионностойкая сталь</b>	
Резьбовая шпилька, HIT-V-HCR	Класс прочности 80 для ≤ M20 и класс прочности 70 для > M20; Удлинение при разрыве A5 > 8% Высококоррозионностойкая сталь 1.4529; 1.4565;
Шайба	Высококоррозионностойкая сталь 1.4529, 1.4565 EN 10088-1:2014
Гайка	Высококоррозионностойкая сталь 1.4529, 1.4565 EN 10088-1:2014

## Материалы для HIS-N

Элемент	Материал	
HIS-N	Втулка с внутренней резьбой	Углеродистая сталь 1.0718, оцинкованная (≥5 мкм)
	Шпилька 8.8	Сталь класса прочности 8.8, A5 > 8%, оцинкованная (≥5 мкм)
HIS-RN	Втулка с внутренней резьбой	Нержавеющая сталь 1.4401, 1.4571
	Шпилька 70	Сталь класса прочности 70, A5 > 8% пластичного; Нержавеющая сталь 1.4401; 1.4404, 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362

## Материалы для HIT-Z

Элемент	Материал
Резьбовая шпилька HIT-Z	Удлинение при разрыве > 8%; Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм)
Шайба	Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм)
Гайка	Класс прочности гайки соответствует классу прочности анкерной шпильки. Гальваническое цинковое покрытие (≥5 мкм)
HIT-Z-F	Удлинение при разрыве > 8% Многослойное гальваническое покрытие сплавом цинк-никель согласно DIN 50979:2008-07
Шайба	Многослойное гальваническое покрытие сплавом цинк-никель согласно DIN 50979:2008-07
Гайка	Многослойное гальваническое покрытие сплавом цинк-никель согласно DIN 50979:2008-07
HIT-Z-R	Удлинение при разрыве > 8%; нержавеющая сталь 1.4401, 1.4404 EN 10088-1:2014
Шайба	Нержавеющая сталь A4 согласно EN 10088-1:2014
Гайка	Класс прочности гайки соответствует классу прочности анкерной шпильки. Нержавеющая сталь 1.4401, 1.4404 EN 10088-1:2014

## Информация по установке

### Температурный диапазон эксплуатации

Химический анкер Hilti HIT-HY 200-A с анкерной шпилькой HIT-V / HIS-(R)N может применяться в температурном диапазоне, указанном ниже. Повышенная температура основания приводит к снижению расчетной прочности сцепления.

### Температура в материале основания

Температурный диапазон	Температура основания	Максимальная длительная температура основания	Максимальная кратковременная температура основания
Температурный диапазон I	от -40 °C до +40 °C	+24 °C	+40 °C
Температурный диапазон II	от -40 °C до +80 °C	+50 °C	+80 °C
Температурный диапазон III	от -40 °C до +120 °C	+72 °C	+120 °C

### Максимальная кратковременная температура основания

Кратковременная температура материала основания – это максимальная температура основания, которая может наблюдаться в течении всего периода эксплуатации.

### Максимальная длительная температура основания

Длительная температура материала основания принимается как среднесуточная температура в течение длительного периода времени.

### Время набора прочности и время твердения

Температура основания	HIT-HY 200-A	
	Максимальное время твердения $t_{work}$	Минимальное время набора прочности $t_{cure}$
- 10 °C > $T_{BM} \geq - 5$ °C	1,5 ч	7 ч
- 5 °C > $T_{BM} \geq 0$ °C	50 мин.	4 ч
0 °C > $T_{BM} \geq 5$ °C	25 мин.	2 часа
5 °C > $T_{BM} \geq 10$ °C	15 мин.	75 мин.
10 °C > $T_{BM} \geq 20$ °C	7 мин.	45 мин.
20 °C > $T_{BM} \geq 30$ °C	4 мин.	30 мин.
30 °C > $T_{BM} \geq 40$ °C	3 мин.	30 мин.



### Установочные параметры для HIT-V


Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30	
Номинальный диаметр бура	d	[мм]	10	12	14	18	22	28	30	35	
Эффективная глубина установки и глубина отверстия <sup>a)</sup>	$h_{ef,min}$	[мм]	60	60	70	80	90	96	108	120	
	$h_{ef,max}$	[мм]	160	200	240	320	400	480	540	600	
Минимальная толщина основания	$h_{min}$	[мм]	$h_{ef} + 30 \text{ мм} \geq 100 \text{ мм}$			$h_{ef} + 2 d_o$					
Максимальный диаметр отверстия в закрепляемой детали	$d_f$	[мм]	9	12	14	18	22	26	30	33	
Толщина набора для заполнения зазоров Hilti	$h_{fs}$	[мм]	-	-	-	11	13	15	-	-	
Эффективная толщина закрепляемой детали с использованием набора для заполнения зазоров Hilti	$t_{fix,eff}$	[мм]	$t_{fix,eff} - h_{fs}$								
Максимальный момент затяжки <sup>b)</sup>	$T_{max}$	[Нм]	10	20	40	80	150	200	270	300	
Минимальное межосевое расстояние	$s_{min}$	[мм]	40	50	60	75	90	115	120	140	
Минимальное краевое расстояние	$c_{min}$	[мм]	40	45	45	50	55	60	75	80	
Критическое межосевое расстояние при раскалывании основания	$s_{cr,sp}$	[мм]	$2 C_{cr,sp}$								
Критическое краевое расстояние при раскалывании основания <sup>c)</sup>	$c_{cr,sp}$	[мм]	<b><math>1,0 \cdot h_{ef}</math></b> для $h / h_{ef} \geq 2,00$								
			<b><math>4,6 h_{ef} - 1,8 h</math></b> для $2,00 > h / h_{ef} > 1,3$								
			<b><math>2,26 h_{ef}</math></b> для $h / h_{ef} \leq 1,3$								
Критическое межосевое расстояние при выкалывании бетона основания	$s_{cr,N}$	[мм]	$2 C_{cr,sp}$								
Критическое краевое расстояние при выкалывании бетона основания <sup>d)</sup>	$c_{cr,N}$	[мм]	$1,5 h_{ef}$								

a)  $h_{ef,min} \leq h_{ef} \leq h_{ef,max}$  ( $h_{ef}$ : глубина установки)

b) Максимальный рекомендуемый момент затяжки во избежание раскалывания основания во время установки с минимальным краевым и межосевым расстоянием

c)  $h$ : толщина основания ( $h \geq h_{мин}$ )

d) Критическое краевое расстояние при выкалывании бетона основания зависит от глубины установки  $h_{ef}$  и расчетной прочности сцепления. Упрощенная формула, приведенная в этой таблице, учитывает требования безопасности.





### Установочные параметры для HIS-N

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20
Номинальный диаметр бура	$d_0$	[ММ]	14	18	22	28	32
Диаметр элемента	$d$	[ММ]	12,5	16,5	20,5	25,4	27,6
Эффективная глубина анкеровки	$h_{ef}$	[ММ]	90	110	125	170	205
Минимальная толщина основания	$h_{min}$	[ММ]	120	150	170	230	270
Диаметр отверстия в закрепляемой детали	$d_f$	[ММ]	9	12	14	18	22
Длина зацепления резьбы; мин. - макс.	$h_s$	[ММ]	8-20	10-25	12-30	16-40	20-50
Минимальное межосевое расстояние	$s_{min}$	[ММ]	60	75	90	115	130
Минимальное краевое расстояние	$c_{min}$	[ММ]	40	45	55	65	90
Критическое межосевое расстояние при раскалывании основания	$s_{cr,sp}$	[ММ]	$2 c_{cr,sp}$				
Критическое краевое расстояние при раскалывании основания <sup>b)</sup>	$c_{cr,sp}$	[ММ]	$1,0 \cdot h_{ef}$ для $h / h_{ef} \geq 2,0$				
			$4,6 h_{ef} - 1,8 h$ для $1,3 < h / h_{ef} < 2,0$				
			$2,26 h_{ef}$ для $h / h_{ef} \leq 1,3$				
Критическое межосевое расстояние при выкалывании бетона основания	$s_{cr,N}$	[ММ]	$2 c_{cr,N}$				
Критическое краевое расстояние при выкалывании бетона основания <sup>c)</sup>	$c_{cr,N}$	[ММ]	$1,5 h_{ef}$				
Максимальный момент затяжки <sup>a)</sup>	$T_{max}$	[НМ]	10	20	40	80	150

a) Максимальный рекомендуемый момент затяжки во избежание раскалывания основания во время установки с минимальным краевым и межосевым расстоянием

b)  $h$ : толщина основания ( $h \geq h_{min}$ )


c) Критическое краевое расстояние при выкалывании бетона основания зависит от глубины установки  $h_{ef}$  и расчетной прочности сцепления. Упрощенная формула, приведенная в этой таблице, учитывает требования безопасности.



### Установочные параметры для HIT-Z, HIT-Z-F и HIT-Z-R

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20
Номинальный диаметр бура	$d_0$	[мм]	10	12	14	18	22
Длина анкера	мин. l	[мм]	80	95	105	155	215
	макс. l	[мм]	120	160	196	420	450
Диапазон глубины заделки анкера в основании <sup>a)</sup>	$h_{nom,min}$	[мм]	60	60	60	96	100
	$h_{nom,max}$	[мм]	100	120	144	192	220
Состояние отверстия 1 Минимальная толщина основания	$h_{min}$	[мм]	$h_{nom} + 60$ мм			$h_{nom} + 100$ мм	
Состояние отверстия 2 Минимальная толщина основания	$h_{min}$	[мм]	$h_{nom} + 30$ мм $\geq 100$ мм			$h_{nom} + 45$ мм $\geq 45$ мм	
Максимальная глубина отверстия	$h_0$	[мм]	$h - 30$ мм			$h - 2 d_0$	
Предварительный монтаж: Диаметр отверстия в закрепляемой детали	$d_f$	[мм]	9	12	14	18	22
Сквозной монтаж: Диаметр отверстия в закрепляемой детали	$d_f$	[мм]	11	14	16	20	24
Максимальная толщина закрепляемой детали	$t_{fix}$	[мм]	48	87	120	303	326
Максимальная толщина закрепляемого элемента с использованием сейсмического набора для заполнения зазоров	$t_{fix}$	[мм]	41	79	111	292	314
Момент затяжки при установке <sup>b)</sup>	$T_{inst}$	[Нм]	10	25	40	80	150
Критическое межосевое расстояние при раскалывании основания	$S_{cr,sp}$	[мм]	$2 C_{cr,sp}$				
Критическое краевое расстояние при раскалывании основания <sup>c)</sup>	$C_{cr,sp}$	[мм]	$1,5 \cdot h_{nom}$ для $h / h_{nom} \geq 2,35$				
			$6,2 h_{nom} - 2,0 h$ для $2,35 > h / h_{nom} > 1,35$				
			$3,5 h_{nom}$ для $h / h_{nom} \leq 1,35$				
Критическое межосевое расстояние при выкалывании бетона основания	$S_{cr,N}$	[мм]	$2 C_{cr,N}$				
Критическое краевое расстояние при выкалывании бетона основания <sup>d)</sup>	$C_{cr,N}$	[мм]	$1,5 h_{nom}$				

- a)  $h_{nom,min} \leq h_{nom} \leq h_{nom,max}$  ( $h_{nom}$ : глубина установки)
- b) Рекомендуемый момент затяжки во избежание раскалывания основания во время установки с минимальным краевым и межосевым расстоянием
- c)  $h$ : толщина основания ( $h \geq h_{min}$ )
- d) Критическое краевое расстояние при выкалывании бетона основания зависит от глубины установки  $h_{ef}$  и расчетной прочности сцепления. Упрощенная формула, приведенная в этой таблице, учитывает требования безопасности.




### Предварительный монтаж:


Установите анкер в основание до установки закрепляемой детали

### Сквозной монтаж:

Установите анкер в основание сквозь закрепляемую деталь




Состояние отверстия 1 → отверстие не очищено  
Состояние отверстия 2 → отверстие полностью очищено



Зазор заполнен  
Hilti HIT-HY 200-A

### Размеры анкера для HIT-Z

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20
Длина анкера	мин. $l$	[мм]	80	95	105	155	215
	макс. $l$		120	160	196	420	450
Длина резьбы	$l_{\text{Helix}}$	[мм]	50	60	60	96	100



### Минимальное краевое и межосевое расстояние для HIT-Z


Для расчета минимального межосевого и краевого расстояния анкеров в сочетании с различной глубиной установки и толщиной бетонного элемента используется следующее уравнение:  $A_{i,\text{req}} < A_{i,\text{cal}}$

### Требуемая площадь призмы выкалывания $A_{i,\text{cal}}$ для HIT-Z

Диаметр анкера		M8	M10	M12	M16	M20
Бетон с трещинами	[мм <sup>2</sup> ]	19200	40800	58800	94700	148000
Бетон без трещин	[мм <sup>2</sup> ]	22200	57400	80800	128000	198000


### Эффективная площадь $A_{i,ef}$ для HIT-Z

Толщина элемента  $h \geq h_{nom} + 1,5 \cdot c$



Одиночный анкер и группа анкеров с $s > 3 \cdot c$	[мм <sup>2</sup> ]	$A_{i,cal} = (6 \cdot c) \cdot (h_{nom} + 1,5 \cdot c)$	$c \geq 5 \cdot d$
Группа анкеров с $s \leq 3 \cdot c$	[мм <sup>2</sup> ]	$A_{i,cal} = (3 \cdot c + s) \cdot (h_{nom} + 1,5 \cdot c)$	$c \geq 5 \cdot d$ и $s \geq 5 \cdot d$

Толщина элемента  $h \leq h_{nom} + 1,5 \cdot c$



Одиночный анкер и группа анкеров с $s > 3 \cdot c$	[мм <sup>2</sup> ]	$A_{i,cal} = (6 \cdot c) \cdot h$	$c \geq 5 \cdot d$
Группа анкеров с $s \leq 3 \cdot c$	[мм <sup>2</sup> ]	$A_{i,cal} = (3 \cdot c + s) \cdot h$	$c \geq 5 \cdot d$ и $s \geq 5 \cdot d$

### Оптимальное минимальное краевое и межосевое расстояние с требуемой толщиной элемента и глубиной установки

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20
<b>Бетон с трещинами</b>							
Толщина элемента	$h \geq$	[мм]	140	200	240	300	370
Глубина установки	$h_{nom} \geq$	[мм]	80	120	150	200	220
Минимальное межосевое расстояние	$s_{min}$	[мм]	40	50	60	80	100
Соответствующее краевое расстояние	$c \geq$	[мм]	40	55	65	80	100
Минимальное краевое расстояние	$c_{min} =$	[мм]	40	50	60	80	100
Соответствующее межосевое расстояние	$s \geq$	[мм]	40	60	65	80	100
<b>Бетон без трещин</b>							
Толщина элемента	$h \geq$	[мм]	140	230	270	340	410
Глубина установки	$h_{nom} \geq$	[мм]	80	120	150	200	220
Минимальное межосевое расстояние	$s_{min}$	[мм]	40	50	60	80	100
Соответствующее краевое расстояние	$c \geq$	[мм]	40	70	80	100	130
Минимальное краевое расстояние	$c_{min}$	[мм]	40	50	60	80	100
Соответствующее межосевое расстояние	$s \geq$	[мм]	40	145	160	160	235

**Оптимальная минимальная толщина элемента и глубина установки с требуемым минимальным краевым и межосевым расстоянием (состояние отверстия 1)**

Диаметр анкера			M8	M10	M12	M16	M20
<b>Бетон с трещинами</b>							
Толщина элемента	$h \geq$	[мм]	120	120	120	196	200
Глубина установки	$h_{nom} \geq$	[мм]	60	60	60	96	100
Минимальное межосевое расстояние	$s_{min}$	[мм]	40	50	60	80	100
Соответствующее краевое расстояние	$c \geq$	[мм]	40	100	140	135	215
Минимальное краевое расстояние	$c_{min}$	[мм]	40	60	90	80	125
Соответствующее межосевое расстояние	$s \geq$	[мм]	40	160	220	235	365
<b>Бетон без трещин</b>							
Толщина элемента	$h \geq$	[мм]	120	120	120	196	200
Глубина установки	$h_{nom} \geq$	[мм]	60	60	60	96	100
Минимальное межосевое расстояние	$s_{min}$	[мм]	40	50	60	80	100
Соответствующее краевое расстояние	$c \geq$	[мм]	50	145	200	190	300
Минимальное краевое расстояние	$c_{min}$	[мм]	40	80	115	110	165
Соответствующее межосевое расстояние	$s \geq$	[мм]	65	240	330	310	495

**Минимальное краевое и межосевое расстояние – Объяснение**

Геометрические требования к минимальному краевому и межосевому расстоянию определяются путем испытания условий установки, при которых два анкера с заданным межосевым расстоянием могут быть установлены близко к краю без образования трещины в бетоне вследствие затяжки.

Граничные условия HIT-Z для краевого и межосевого расстояния представлены в таблице. Если глубина установки и толщина плиты равны или превышают значения в таблице, то могут быть использованы указанные значения краевого и межосевого расстояния.



Программа для расчета PROFIS Engineering создана для решения указанных уравнений с целью определения соответствующего оптимизированного минимального краевого и межосевого расстояния на основании следующих переменных:

<b>Бетон с трещинами или без трещин</b>	Для бетона с трещинами учитывается предположение, что имеется армирование, ограничивающее ширину раскрытия трещины до 0,3 мм, что позволяет использовать меньшие значения минимального краевого и межосевого расстояния
<b>Диаметр анкера</b>	Для анкеров меньшего диаметра требуется меньший момент затяжки при установке, что позволяет использовать меньшие значения минимального краевого и межосевого расстояния
<b>Толщина плиты и глубина установки</b>	Увеличение этих значений позволяет использовать меньшие значения минимального краевого и межосевого расстояния

#### Оборудование для установки

Диаметр анкера	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Перфоратор	HIT-V			TE 2(-A) – TE 7		TE 50 - TE 70		
	HIT-Z			TE 2(-A) – TE 30		TE 50 – TE 70		-
	HIS-N			TE 2(-A) – TE 7		TE 50 – TE 70		-
Другие инструменты	компрессор со сжатым воздухом и насос для очистки, набор щеток, дозатор пустотелый бур							

#### Параметры оборудования

HIT-V	HIT-Z	HIS-N	Диаметры бура d <sub>0</sub> [мм]		Очистка и установка	
			Бур	Пустотелый бур	Щетка HIT-RB	Поршень HIT-SZ
						
M8	M8	-	10	-	10	-
M10	M10	-	12	12	12	12
M12	M12	M8	14	14	14	14
M16	M16	M10	18	18	18	18
M20	M20	M12	22	22	22	22
M24	-	M16	28	28	28	28
M27	-	-	30	-	30	30
-	-	M20	32	32	32	32
M30	-	-	35	35	35	35

## Инструкции по установке для шпилек HIT-V и втулок с внутренней резьбой HIS-N


\*Подробную информацию по установке смотрите в инструкции, поставляемой с продуктом.




### Правила техники безопасности.

Перед использованием ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала для выполнения требований к безопасной и правильной установке! Используйте очки и перчатки подходящего размера при работе с Hilti HIT-HY 200-A.

### Сверление отверстия




Ударное сверление



Ударное сверление пустотелым буром


Очистка не требуется

### Очистка отверстия



Ручная очистка



для отверстий диаметром  $d_0 \leq 20$  мм и глубиной отверстия  $h_0 \leq 10 \cdot d$




Очистка сжатым воздухом

для отверстий диаметром  $d_0$  и глубиной отверстия  $h_0 \leq 20 \cdot d$

### Инъектирование клеевого состава





Подготовка клеевой системы





Метод инъектирования для отверстий глубиной

$h_{ef} \leq 250$  мм






Метод **инъекции** для отверстий  
глубиной  
 $h_{ef} > 250$  мм




Метод **инъекции** для установки  
анкера в потолок и/или установки с  
глубиной  $> 250$  мм


## Установка элемента



Установка элемента с соблюдением  
времени твердения  $t_{work}$



Установка элемента в потолок с  
соблюдением времени  
твердения  $t_{work}$



**Нагружение анкера** по истечении  
требуемого времени набора  
прочности  $t_{cure}$

## Инструкция по установке шпилек HIT-Z


\*Подробную информацию по установке смотрите в инструкции, поставляемой с продуктом.




### Правила техники безопасности.

Перед использованием ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала для выполнения требований к безопасной и правильной установке! Используйте защитные очки и перчатки подходящего размера при работе с Hilti HIT-HY 200-A.


### Устройство отверстия




**Ударное сверление:**  
Сквозной монтаж  
Очистка не требуется




**Ударное сверление:**  
Предварительный монтаж  
Очистка не требуется



**Ударное сверление с использованием пустотелого бура:**  
Сквозной / предварительный монтаж  
Очистка не требуется




**Алмазное сверление:**  
Сквозной монтаж




**Алмазное сверление:**  
Предварительный монтаж


### Очистка отверстия





**Промывка** требуется для отверстий, полученных мокрым алмазным сверлением





**Откачивание** требуется для отверстий, полученных мокрым алмазным сверлением




### Инъекцирование состава




Подготовка **клеевой системы**



**Инъекцирование** клеевого раствора с задней части отверстия без образования воздушных пустот




**Установка в потолок** только с использованием удлинителей и поршня



**Сквозной монтаж:**


Заполните отверстие на всю глубину




**Предварительный монтаж:**

Заполните примерно 2/3 отверстия

### Установка элемента



**Установка элемента** на требуемую глубину до истечения времени набора прочности  $t_{work}$



**Нагружение анкера:** По истечении требуемого времени набора прочности  $t_{cure}$





# Химический анкер HIT-HY 200-A

Расчет в соответствии с ETAG 001 / Вклейка арматуры / Бетон

## Химический анкер



Клеевой состав Hilti HIT - HY 200-A (поставляется в упаковках 330 и 500 мл)



Rebar B500 B (φ8 - φ32)

## Преимущества

- Технология **SafeSet**: Упрощенный метод подготовки отверстия с использованием пустотелого бура Hilti для ударного сверления
- Данные ETA для категории сейсмостойкости С1
- Подходит для бетона с трещинами и без трещин класса С 12/15 - С 50/60
- Подходит для сухого и влажного бетона
- Высокая несущая способность
- Наименьшие краевые и межосевые расстояния
- Диапазон рабочих температур до 120°C при краткосрочном / 72°C при долгосрочном воздействии


## Материал основания



Бетон (без трещин)



Бетон (с трещинами)



Сухой бетон



Влажный бетон



Статические/Квазистатические




Сейсмические, ETA-C1




Огнестойкость

## Нагрузки и воздействия

## Условия установки




Ударное сверление



Изменяемая глубина установки

**SAFE-SE**

Hilti **SafeSet** technology



Небольшие краевые и межосевые расстояния

## Прочая информация



Европейская техническая оценка



Соответствие CE



Программа для расчёта PROFIS Rebar

## Разрешительные документы / сертификаты

Описание	Орган / Лаборатория	№ / Дата выдачи
Европейская техническая оценка <sup>а)</sup>	Немецкий институт строительной техники (DIBt), Берлин	ETA-11/0493 / 28.07.2017

а) Все данные в этом разделе приведены в соответствии с ETA-11/0493, изданного 28.07.2017.

## Сопротивление при статической и квазистатической нагрузке (одиночный анкер)

### Все данные в этом разделе приведены с учетом следующих факторов:

- Монтаж анкера выполнен в соответствии с инструкцией по установке
- Отсутствует влияние краевого и межосевого расстояния
- **Разрушение** происходит по стали
- Толщина основания соответствует указанной в таблице
- Одна типовая глубина установки, соответствующая указанной в таблице
- Один материал анкера, как указано в таблице
- Бетон класса С 20/25,  $f_{ck,cube} = 25 \text{ Н/мм}^2$
- Эксплуатация производится в температурном диапазоне I  
(минимальная температура материала основания  $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ , максимальная длительная/кратковременная температура материала основания:  $+24 \text{ }^\circ\text{C} / 40 \text{ }^\circ\text{C}$ )

### Глубина установки и толщина основания

Арматура		φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20	φ25	φ26	φ28	φ30	φ32
Глубина установки	[мм]	80	90	110	125	145	170	210	230	270	285	300
Толщина основания	[мм]	110	120	145	165	185	220	275	295	340	360	380

### Нормативное сопротивление

Арматура		φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20	φ25	φ26	φ28	φ30	φ32
<b>Бетон без трещин</b>												
Растяжение $N_{Rk}$	[кН]	24,1	33,9	49,8	66,0	70,6	111,9	153,7	187,8	224,0	224,0	262,4
Сдвиг $V_{Rk}$		14,0	22,0	31,0	42,0	55,0	86,0	135,0	146,0	169,0	194,0	221,0
<b>Бетон с трещинами</b>												
Растяжение $N_{Rk}$	[кН]	-	14,1	29,0	38,5	44,0	74,8	109,6	133,9	159,7	159,7	187,1
Сдвиг $V_{Rk}$		-	22,0	31,0	42,0	55,0	86,0	135,0	146,0	169,0	194,0	221,0

### Расчетное сопротивление

Арматура		φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20	φ25	φ26	φ28	φ30	φ32
<b>Бетон без трещин</b>												
Растяжение $N_{Rd}$	[кН]	16,1	22,6	33,2	44,0	47,1	74,6	102,5	125,2	149,4	149,4	174,9
Сдвиг $V_{Rd}$		9,3	14,7	20,7	28,0	36,7	57,3	90,0	97,3	112,7	129,3	147,3
<b>Бетон с трещинами</b>												
Растяжение $N_{Rd}$	[кН]	-	9,4	19,4	25,7	29,3	49,8	73,0	89,2	106,5	106,5	124,7
Сдвиг $V_{Rd}$		-	14,7	20,7	28,0	36,7	57,3	90,0	97,3	112,7	129,3	147,3



## Сопротивление при сейсмической нагрузке (одиночный анкер)

### Все данные в этом разделе приведены с учетом следующих факторов:

- Монтаж анкера выполнен в соответствии с инструкцией по установке
- Отсутствует влияние краевого и межосевого расстояния
- **Разрушение** происходит по стали
- Толщина основания соответствует указанной в таблице
- Бетон класса С 20/25,  $f_{ck,cube} = 25 \text{ Н/мм}^2$
- Эксплуатация производится в температурном диапазоне I (минимальная температура материала основания  $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ , максимальная длительная/кратковременная температура материала основания:  $+24 \text{ }^\circ\text{C}$  /  $40 \text{ }^\circ\text{C}$ );

### Глубина установки и толщина основания для категории сейсмостойкости С1

Арматура		φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20	φ25	φ26	φ28	φ30	φ32
Глубина установки	[мм]	-	90	110	125	145	170	210	230	270	285	300
Толщина основания	[мм]	-	120	145	165	185	220	275	295	340	360	380

### Нормативное сопротивление для категории сейсмостойкости С1

Арматура		φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20	φ25	φ26	φ28	φ30	φ32
Растяжение $N_{Rk, seis}$	[кН]	-	12,4	25,3	33,5	38,3	65,2	93,1	113,8	135,8	135,8	159,0
Сдвиг $V_{Rk, seis}$		-	15,0	22,0	29,0	39,0	60,0	95,0	102,0	118,0	136,0	155,0

### Расчетное сопротивление для категории сейсмостойкости С1

Арматура		φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20	φ25	φ26	φ28	φ30	φ32
Растяжение $N_{Rd, seis}$	[кН]	-	8,3	16,9	22,4	25,6	43,4	62,1	75,8	90,5	90,5	106,0
Сдвиг $V_{Rd, seis}$		-	10,0	14,7	19,3	26,0	40,0	63,3	68,0	78,7	90,7	103,3

## Материалы

### Механические свойства

Арматура		φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20	φ25	φ26	φ28	φ30	φ32
Предел прочности на растяжение $f_{uk}$	[Н/мм <sup>2</sup> ]	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Предел текучести $f_{yk}$	[Н/мм <sup>2</sup> ]	500	500	500	500	500	500	500	550	500	550	500
Площадь поперечного сечения $A_s$	[мм <sup>2</sup> ]	50,3	78,5	113,1	153,9	201,1	314,2	490,9	530,9	615,8	706,9	804,2
Момент сопротивления $W$	[мм <sup>3</sup> ]	50,3	98,2	169,6	269,4	402,1	785,4	1534	1726	2155	2651	3217

### Характеристика арматуры

Элемент	Материал
Арматура по EN 1992-1-1:2004 + AC:2010	Арматурные стержни класса В или С в соответствии с NDP или NCL EN 1992-1-1/NA:2013

## Информация по установке

**Температурный диапазон установки:**  
от -10°C до +40°C

### Температурный диапазон эксплуатации

Клеевой анкер Hilti HIT-HY 200-A может применяться в диапазонах температур, указанных ниже. Повышенная температура материала основания может привести к снижению расчетной прочности сцепления.

Температурный диапазон	Температура основания	Максимальная длительная температура основания	Максимальная кратковременная температура основания
Температурный диапазон I	-40 °C до + 40 °C	+ 24 °C	+ 40 °C
Температурный диапазон II	-40 °C до + 80 °C	+ 50 °C	+ 80 °C
Температурный диапазон III	-40 °C до + 120 °C	+ 72 °C	+ 120 °C

### Максимальная кратковременная температура основания

Кратковременная температура материала основания – это максимальная температура основания, которая может наблюдаться в течении всего периода эксплуатации.

### Максимальная длительная температура основания

Длительная температура материала основания принимается как среднесуточная температура в течение длительного периода времени.

### Время набора прочности и время твердения

Температура материала основания	HIT-HY 200-A	
	Максимальное время твердения $t_{work}$	Минимальное время набора прочности $t_{cure}$
- 10°C < $T_{BM} \leq$ - 5°C	1,5 ч	7 ч
- 5°C < $T_{BM} \leq$ 0°C	50 мин	4 ч
0°C < $T_{BM} \leq$ 5°C	25 мин	2 ч
5°C < $T_{BM} \leq$ 10°C	15 мин	75 мин
10°C < $T_{BM} \leq$ 20°C	7 мин	45 мин
20°C < $T_{BM} \leq$ 30°C	4 мин	30 мин
30°C < $T_{BM} \leq$ 40°C	3 мин	30 мин

### Оборудование для установки

Арматура	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20	φ25	φ26	φ28	φ30	φ32
Перфоратор	TE 2(-A) – TE 7						TE 50 – TE 70				
Другие инструменты	компрессор со сжатым воздухом или насос для продувки набор щеток, дозатор										



### Установочные параметры


Арматура			Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø26	Ø28	Ø30	Ø32	
Номинальный диаметр бура	$d_0$	[мм]	10 / 12 <sup>a)</sup>	12 / 14 <sup>a)</sup>	14 / 16 <sup>a)</sup>	18	20	25	32	32	35	37	40	
Диапазон эффективной глубины анкеровки и глубины отверстия <sup>b)</sup>	$h_{ef,min}$	[мм]	60	60	70	75	80	90	100	104	112	120	128	
	$h_{ef,max}$	[мм]	160	200	240	280	320	400	500	520	560	600	640	
Минимальная толщина основания	$h_{min}$	[мм]	$h_{ef} + 30 \text{ мм} \geq 100 \text{ мм}$			$h_{ef} + 2 d_0$								
Минимальное межосевое расстояние	$s_{min}$	[мм]	40	50	60	70	80	100	125	130	140	150	160	
Минимальное краевое расстояние	$c_{min}$	[мм]	40	45	45	50	50	65	70	75	75	80	80	
Критическое межосевое расстояние при раскалывании основания	$s_{cr,sp}$	[мм]	$2 c_{cr,sp}$											
Критическое краевое расстояние при раскалывании основания <sup>c)</sup>	$c_{cr,sp}$	[мм]	$1,0 \cdot h_{ef}$			для $h / h_{ef} \geq 2,0$								
			$4,6 h_{ef} - 1,8 h$			для $1,3 < h / h_{ef} < 2,0$								
			$2,26 h_{ef}$			для $h / h_{ef} \leq 1,3$								
Критическое межосевое расстояние при выкалывании бетона основания	$s_{cr,N}$	[мм]	$2 c_{cr,N}$											
Критическое краевое расстояние при выкалывании бетона основания <sup>d)</sup>	$c_{cr,N}$	[мм]	$1,5 h_{ef}$											

a) Могут быть использованы оба из указанных значений

b)  $h_{ef,min} \leq h_{ef} \leq h_{ef,max}$  ( $h_{ef}$ : эффективная глубина анкеровки)

c)  $h$ : толщина основания ( $h \geq h_{min}$ )

d) Критическое краевое расстояние при выкалывании бетона основания зависит от глубины установки  $h_{ef}$  и расчетной прочности сцепления. Упрощенная формула, приведенная в этой таблице, учитывает требования безопасности.



## Параметры оборудования

Арматура, d [мм]	Бур	Пустотелый бур	Щетка HIT-RB
	d <sub>0</sub> [мм]		Размер [мм]
φ8	12 / 10 <sup>a)</sup>	12	12 / 10 <sup>a)</sup>
φ10	14 / 12 <sup>a)</sup>	14 / 12 <sup>a)</sup>	14 / 12 <sup>a)</sup>
φ12	16 / 14 <sup>a)</sup>	16 / 14 <sup>a)</sup>	16 / 14 <sup>a)</sup>
φ14	18	18	18
φ16	20	20	20
φ20	25	25	25
φ25	32	32	32
φ26	32	32	32
φ28	35	35	35
φ30	37	-	37
φ32	40	-	40

a) Могут быть использованы оба из указанных значений


## Инструкция по установке

\*Подробную информацию по установке смотрите в инструкции, поставляемой с продуктом




### Правила техники безопасности.

Перед использованием ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала для выполнения требований к безопасной и правильной установке! Используйте защитные очки и перчатки подходящего размера при работе с Hilti HIT HY 200-A.




### Ударное сверление




### Ударное сверление пустотелым буром

Не требуется дополнительной очистки




### Ручная очистка


для отверстий диаметром  $d_0 \leq 20$  мм и глубиной  $h_0 \leq 10 \cdot d$




**Очистка сжатым воздухом**  
для всех отверстий диаметром  $d_0$  и  
глубиной отверстия  $h_0 \leq 20 \cdot d$




Подготовка **клеевой системы**




Метод **инъекции** для установки  
с глубиной  $h_{ef} \leq 250$  мм




Метод **инъекции** для установки  
анкера в потолок и/или установки с  
глубиной  $h_{ef} > 250$  мм



**Установка элемента** с соблюдением  
времени набора прочности  $t_{work}$



**Установка элемента** с соблюдением  
времени набора прочности  $t_{work}$



**Установка элемента** с соблюдением  
времени набора прочности  $t_{work}$





## Химический анкер HIT-HY 200-A

Проектирование арматурных выпусков в соответствии с EN 1992-1

### Химический анкер



Клеевой состав:  
Hilti HIT-HY 200-A  
(поставляется в  
упаковках 330,  
500 мл)



Арматура  
( $\phi 8$  -  $\phi 32$ )

### Преимущества

- Технология **SafeSet**: Упрощенный метод подготовки отверстия с использованием пустотелого бура
- Подходит для бетона класса С 12/15 - С 50/60
- Подходит для сухого и влажного бетона
- Для арматуры диаметром до 32 мм
- Не вызывает коррозию арматурных стержней
- Высокая несущая способность при повышенных температурах
- Подходит для глубины установки до 1000 мм
- Подходит для применения при температуре до  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$

### Материал основания




Бетон  
(без трещин)



Бетон  
(с трещинами)



Сухой  
бетон



Влажный  
бетон



Статическая/  
квазистатическая  
нагрузка




Категория  
сейсмостойкости,  
ETA-C1



Огнестойкость

### Нагрузки и воздействия

### Условия установки



Ударное  
сверление

**SAFESET**

Технология  
Hilti **SafeSet**

### Прочая информация



Европейская  
техническая  
оценка



Соответствие  
CE




Программа  
для расчета  
PROFIS  
Rebar

### Разрешительные документы / сертификаты

Описание	Орган / Лаборатория	№ / Дата выдачи
Европейская техническая оценка <sup>a)</sup>	DIBt, Берлин	ETA-11/0492 / 26.06.2014
Протокол испытаний на огнестойкость	CSTB, Марне-ла-Валле	Z-21.8-1948 / 14.11.2013

а) Все данные в этом разделе приведены в соответствии с ETA-11/0492, изданного 26.06.2014.

## Сопrotивление при статической и квазистатической нагрузке (одиночный анкер)



Сцепление для клеиваемых арматурных выпусков с помощью химических клеевых анкеров Hilti

### Статический расчет в соответствии с EC2 (стандартный защитный слой бетона $c_d \leq 3\phi$ )

#### Расчётное сцепление [Н/мм<sup>2</sup>] для хороших условий сцепления

Арматура	Класс бетона								
	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
$\phi 8 - \phi 32$	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,3

Для стандартных условий сцепления значения сцепления умножить на 0,7.

### Статический расчет в соответствии с методом Hit Rebar (большой защитный слой бетона $c_d > 3\phi$ )

#### Расчётное сцепление [Н/мм<sup>2</sup>] для хороших условий сцепления

Бетон без трещин, все допустимые ударные способы сверления								
Температурный диапазон	Арматура	Класс бетона						
		C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/45	C45/55	C50/60
I: 40°C/24°C	$\phi 8 - \phi 32$	8	8,2	8,3	8,4	8,6	8,7	8,8
II: 58°C/35°C		6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
III: 70°C/43°C		5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	6,2
Бетон с трещинами, все допустимые ударные способы сверления								
I: 40°C/24°C	$\phi 12 - \phi 32$	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	5,1	5,1
II: 58°C/35°C		3,7	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0
III: 70°C/43°C		3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7

Для стандартных условий сцепления значения умножить на 0,7.

\*Уменьшающий коэффициент для диаметра 10 мм составляет 0,72

#### Дополнительные технические данные Hilti:

Понижающий коэффициент для раскалывания при большом защитном слое ( $c_d > 3\phi$ ) бетона составляет:

$\delta = 0,306$  (дополнительные данные Hilti)



### Минимальная длина анкеровки и минимальная длина нахлеста

Минимальная длина анкеровки  $l_{b,min}$  и минимальная длина нахлеста  $l_{0,min}$  в соответствии с EN 1992-1-1 должны быть умножены на соответствующий фактор  $\alpha_{lb}$  из таблицы.

#### Фактор $\alpha_{lb}$ для мин. длины анкеровки и мин. длины нахлеста

Все допустимые ударные способы сверления									
Арматура	Класс бетона								
	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
φ8 - φ32	1,0								

#### Длина анкеровки для арматуры с пределом текучести $f_{yk}=500 \text{ Н/мм}^2$ для хороших условий сцепления

Все допустимые ударные способы сверления									
Арматура	Класс бетона	Растягивающая нагрузка [кН]	$l_{b,min}^{1)}$	$l_{0,min}^{1)}$	$l_{bd,y}^{2)}$	$l_{bd,y}^{3)}$	$l_{bd,y,HRM}^{4)}$	$l_{max}^{-10^{\circ}\text{C} \leq C_t^{5)} \leq 0^{\circ}\text{C}}$	$l_{max}^{C_t^{5)} > 0^{\circ}\text{C}}$
			[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
φ8	C20/25	21,9	113	200	378	265	109	700	1000
φ8	C50/60	21,9	100	200	202	142	99	700	1000
φ10	C20/25	34,1	142	200	473	331	136	700	1000
φ10	C50/60	34,1	100	200	253	177	124	700	1000
φ12	C20/25	49,2	170	200	567	397	163	700	1000
φ12	C50/60	49,2	120	200	303	212	148	700	1000
φ14	C20/25	66,9	198	210	662	463	190	700	1000
φ14	C50/60	66,9	140	210	354	248	173	700	1000
φ16	C20/25	87,4	227	240	756	529	217	700	1000
φ16	C50/60	87,4	160	240	404	283	198	700	1000
φ18	C20/25	110,6	255	270	851	595	245	700	1000
φ18	C50/60	110,6	180	270	455	319	222	700	1000
φ20	C20/25	136,6	284	300	945	662	272	700	1000
φ20	C50/60	136,6	200	300	506	354	247	700	1000
φ22	C20/25	165,3	312	330	1040	728	299	700	1000
φ22	C50/60	165,3	220	330	556	389	272	700	1000
φ24	C20/25	196,7	340	360	1134	794	326	700	1000
φ24	C50/60	196,7	240	360	607	425	296	700	1000
φ25	C20/25	213,4	354	375	1181	827	340	700	1000
φ25	C50/60	213,4	250	375	632	442	309	700	1000
φ26	C20/25	230,8	369	390	1229	860	353	700	1000
φ26	C50/60	230,8	260	390	657	460	321	700	1000
φ28	C20/25	267,7	397	420	1323	926	380	700	1000
φ28	C50/60	267,7	280	420	708	495	346	700	1000
φ30	C20/25	307,3	425	450	1418	992	408	700	1000
φ30	C50/60	307,3	300	450	758	531	371	700	1000
φ32	C20/25	349,7	454	480	1512	1059	435	700	1000
φ32	C50/60	349,7	320	480	809	566	395	700	1000

- 1) В соответствии с EC2: EN 1992-1-1:2004  $l_{b,min}$  (8.6) и  $l_{0,min}$  (8.11) рассчитаны для хороших условий сцепления и арматуры с пределом текучести  $f_{yk} = 500 \text{ Н/мм}^2$ ,  $\gamma_M=1,15$  и  $\alpha_6 = 1,0$
- 2) Глубина анкеровки при растяжении арматуры и при  $c_d/\phi = 1$  (предел текучести  $f_{yk} = 500 \text{ Н/мм}^2$ )
- 3) Глубина анкеровки при растяжении арматуры и при  $c_d/\phi = 3$  (предел текучести  $f_{yk} = 500 \text{ Н/мм}^2$ )
- 4) Глубина анкеровки в соответствии с методом Hit Rebar при растяжении арматуры и при  $c_d/\phi > 8$  (Температурный диапазон I, Предел текучести  $f_{yk} = 500 \text{ Н/мм}^2$ )
- 5)  $c_t$ = температура основания

## Сейсмические нагрузки (одиночный анкер)

### Сейсмический расчет (DTA 3/16-874)

Расчетная прочность сцепления с бетоном [Н/мм<sup>2</sup>] для хороших условий сцепления

Все допустимые ударные способы сверления

Температурный диапазон	Арматура	Класс бетона						
		C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
-40°C - +80°C	φ8 - φ32	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7


Для стандартных условий сцепления значения сцепления умножить на 0,7.

Длина анкеровки для арматуры с пределом текучести  $f_{yk}=500$  Н/мм<sup>2</sup> для хороших условий сцепления

Все допустимые ударные способы сверления

Арматура	Класс бетона	Растягивающая нагрузка [кН]	$l_{b,min}^{1)}$	$l_{0,min}^{1)}$	$l_{bd,y}(\alpha_2=1)^{2)}$	$l_{bd,y}(\alpha_2=0.7)^{3)}$
			[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
φ8	C20/25	21,9	113	200	378	265
φ8	C50/60	21,9	100	200	322	225
φ10	C20/25	34,1	142	200	473	331
φ10	C50/60	34,1	121	200	403	282
φ12	C20/25	49,2	170	200	567	397
φ12	C50/60	49,2	145	200	483	338
φ14	C20/25	66,9	198	210	662	463
φ14	C50/60	66,9	169	210	564	395
φ16	C20/25	87,4	227	240	756	529
φ16	C50/60	87,4	193	240	644	451
φ18	C20/25	110,6	255	270	851	595
φ18	C50/60	110,6	217	270	725	507
φ20	C20/25	136,6	284	300	945	662
φ20	C50/60	136,6	242	300	805	564
φ22	C20/25	165,3	312	330	1040	728
φ22	C50/60	165,3	266	330	886	620
φ24	C20/25	196,7	340	360	1134	794
φ24	C50/60	196,7	290	360	966	676
φ25	C20/25	213,4	354	375	1181	827
φ25	C50/60	213,4	302	375	1006	705
φ26	C20/25	230,8	369	390	1229	860
φ26	C50/60	230,8	314	390	1047	733
φ28	C20/25	267,7	397	420	1323	926
φ28	C50/60	267,7	338	420	1127	789
φ30	C20/25	307,3	425	450	1418	992
φ30	C50/60	307,3	362	450	1208	845
φ32	C20/25	349,7	454	480	1512	1059
φ32	C50/60	349,7	386	480	1288	902



**а) Анкеровка**


Максимальное усилие на арматурный выпуск, установленный с помощью НІТ НУ 200, как функция от глубины установки для пределов огнестойкости от F30 до F180 (предел текучести  $f_{yk} = 500 \text{ Н/мм}^2$  и классе бетона C20/25) в соответствии с EC2

Арматура	$F_{s,T,max}$ [кН]	$l_{inst}$ [мм]	Расчетное усилие вырыва арматурного стержня [кН] в зависимости от предела огнестойкости						
			R30	R60	R90	R120	R180		
φ8	16,19	80	3,0	0,7	0,2	0,0	0,0		
		120	7,0	2,2	1,3	0,7	0,2		
		170	16,2	16,2	16,2	10,2	9,2	4,0	1,7
		210				11,0	7,5		
		230				14,5	10,9		
		250				16,2	14,5		
		300				16,2	16,2		
φ10	25,29	100				6,1	2,0	1,0	0,4
150		19,3	9,3	7,1	2,2	1,0			
190		25,3	25,3	25,3	18,0	15,9	9,3	4,9	
230					24,7	18,1	13,7		
260					24,7	20,3			
280					25,3	24,7			
320					25,3	25,3			
φ12	36,42				120	15,3	6,0	1,9	1,1
180		31,0	19,0	17,8	8,5	7,0			
220		36,4	36,4	36,4	29,6	27,0	19,1	13,8	
260					29,7	24,4			
280					35,0	29,6			
300					36,4	34,9			
340					36,4	36,4			
φ14	49,58				140	24,0	9,9	6,9	2,6
210		45,0	31,4	28,5	25,7	13,0			
240		49,6	49,6	49,6	40,6	37,7	32,8	22,3	
280					40,7	34,6			
300					44,7	40,7			
330					49,6	48,1			
360					49,6	49,6			
φ16	64,75				160	34,5	18,4	14,9	4,4
240		62,6	46,4	43,0	37,7	25,5			
260		64,8	64,8	64,8	53,5	50,0	44,7	32,5	
300					57,0	51,7	49,6		
330					61,3	57,2			
360					64,8	62,7			
400					64,8	64,8			

Максимальное усилие на арматурный выпуск, установленный с помощью НІТ НУ 200-А, как функция от глубины установки для пределов огнестойкости от F30 до F180 (предел текучести  $f_{yk} = 500 \text{ Н/мм}^2$  и классе бетона C20/25) в соответствии с EC2

Арматура	$F_{s,T,max}$ [кН]	$l_{inst}$ [мм]	Расчетное усилие вырыва арматурного стержня [кН] в зависимости от предела огнестойкости				
			R30	R60	R90	R120	R180
φ20	101,18	200	60,7	40,0	36,3	29,3	14,3
		250	78,3	62,5	58,3	51,3	36,3
		310	101,2	88,9	84,6	77,6	62,6
		350		101,2	94,2	80,2	
		370			101,2	83,5	
		390				101,2	97,8
		430					101,2
φ25	158,09	250				97,9	78,1
		280	126,5	94,6	89,4	81,2	61,8
		370	158,1	144,0	127,9	119,7	111,2
		410		158,1	150,0	141,8	123,2
		430			158,1	150,0	144,2
		450				158,1	155,2
		500					158,1
φ32	158,09	250				97,9	78,1
		280	126,5	94,6	89,4	81,2	61,8
		370	158,1	144,0	127,9	119,7	111,2
		410		158,1	150,0	141,8	123,2
		430			158,1	150,0	144,2
		450				158,1	155,2
		500					158,1

Предел текучести арматуры  $f_{yk} = 500 \text{ Н/мм}^2$

*Разрушение по стали*

## б) Нахлест арматурных стержней

Макс. сцепление,  $f_{bd,FIRE}$ , зависит от толщины защитного слоя бетона.

Необходимо проверить, что усилие в стержне при пожаре,  $F_{s,T}$ , может быть воспринято соединением внахлест, соответствующей длины,  $l_{inst}$ . Примечание: Расчет по первому предельному состоянию без учета огнестойкости обязателен.


$F_{s,T} \leq (l_{inst} - c_f) \cdot \phi \cdot \pi \cdot f_{bd,FIRE}$  где:  $(l_{inst} - c_f) \geq l_s$ ;

$l_s$  = длина нахлеста;

$\phi$  = диаметр арматуры;

$l_{inst} - c_f$  = выбранная длина нахлеста; должна быть не менее  $l_s$ , и не более  $80 \phi$ ;

$f_{bd,FIRE}$  = сцепление с бетоном при воздействии огня





Расчетное сцепление с бетоном,  $\tau_c$ , при соединении внахлест с помощью HIT-HY 200-A в зависимости от толщины защитного слоя бетона (с) и предела огнестойкости конструкции (R).

Толщина защитного слоя с [мм]	Макс. расчетное сцепление с бетоном, $\tau_c$ [Н/мм <sup>2</sup> ]					
	R30	R60	R90	R120	R180	
30	0,6	0,3	-			
35	0,7	0,3				
40	0,9	0,4	0,2	-		
45	1,0	0,4	0,2			
50	1,2	0,5	0,3		-	
55	1,5	0,6	0,3			0,2
60	1,8	0,8	0,4	0,3		
65	2,2	0,9	0,5	0,3		
70		1,0	0,5	0,3		
75		1,2	0,6	0,4	0,2	
80		1,5	0,7	0,5	0,3	
85		1,7	0,8	0,5	0,3	
90		2,0	1,0	0,6	0,3	
95		2,2	2,2	1,1	0,7	0,4
100				1,3	0,8	0,4
105				1,5	0,9	0,5
110				1,7	1,1	0,5
115	2,0			1,2	0,6	
120	2,2	2,2		1,4	0,6	
125				1,6	0,7	
130			2,2		1,9	0,8
135					2,1	0,9
200				2,3		

## Материалы

### Характеристики арматуры

Элемент	Материал
Арматура EN 1992-1-1	Арматурные стержни класса В или С с пределом текучести $f_{yk}$ и коэффициентом $k$ в соответствии с EN 1992-1-1 $f_{uk} = f_{tk} = k \cdot f_{yk}$

## Применение

Специальные испытания на действие длительной нагрузки были выполнены в соответствии с ETAG 001, часть 5 и TR 023 при + 50 °C в течении 90 дней.

Данные испытания показали хорошую работу арматурных соединений, выполненных с помощью HIT-HY 200: малые перемещения при длительной нагрузке.

### Стойкость к агрессивным средам

Химическая среда	Стойкость
Воздух	+
Уксусная кислота 10%	+
Ацетон	o
Аммоний 5%	+
Бензиловый спирт	-
Хлорная кислота 10%	o
Хлорированная известь 10%	+
Лимонная кислота 10%	+
Пластификатор для бетона	+
Соль для удаления льда (хлорид кальция)	+
Деминерализованная вода	+
Дизель	+
Суспензия буровой пыли pH 13,2	+
Этанол 96%	-
Этилацетат	-
Муравьиная кислота 10%	+
Масло для опалубки	+

- + Обладает стойкостью
- o Обладает частичной стойкостью
- Не обладает стойкостью

Химическая среда	Стойкость
Бензин	+
Глицоль	o
Пероксид водорода 10%	o
Молочная кислота 10%	+
Машинное масло	+
Метилэтилкетон	o
Азотная кислота 10%	o
Фосфорная кислота 10%	+
Гидроксид калия pH 13,2	+
Морская вода	+
Сточные воды	+
Карбонат натрия 10%	+
Гипохлорит натрия 2%	+
Серная кислота 10%	+
Серная кислота 30%	+
Толуол	o
Ксилен	o

### Электропроводимость

HIT-HY 200-A в затвердевшем состоянии **не проводит электрический ток**. Его удельное электрическое сопротивление  $15,5 \cdot 10^9$  Ом·см (DIN IEC 93 – 12.93). Хорошо подходит для обеспечения электроизоляционного соединения (к примеру, на железных дорогах, в метрополитене).

### Температурный диапазон установки:

от -10°C до +40°C

### Температурный диапазон эксплуатации

Клеевой анкер Hilti HIT-HY 200-A может применяться в диапазонах температур, указанных ниже. Повышенная температура материала основания может привести к снижению расчетной прочности сцепления.

Температурный диапазон	Температура основания	Максимальная длительная температура основания	Максимальная кратковременная температура основания
Температурный диапазон I	-40 °C до +80 °C	+50 °C	+80 °C

### Максимальная кратковременная температура основания

Кратковременная температура материала основания – это максимальная температура основания, которая может наблюдаться в течении всего периода эксплуатации.

### Максимальная длительная температура основания

Длительная температура материала основания принимается как среднесуточная температура в течение длительного периода времени.

### Время набора прочности и время твердения

Температура базового материала $T_{BM}$	HIT-HY 200-A	
	Максимальное время твердения $t_{work}$	Минимальное время набора прочности $t_{cure}$
$-10^{\circ}\text{C} < T_{BM} \leq -5^{\circ}\text{C}$	1,5 ч	7 ч
$-5^{\circ}\text{C} < T_{BM} \leq 0^{\circ}\text{C}$	50 мин	4 ч
$0^{\circ}\text{C} < T_{BM} \leq 5^{\circ}\text{C}$	25 мин	2 ч
$5^{\circ}\text{C} < T_{BM} \leq 10^{\circ}\text{C}$	15 мин	75 мин
$10^{\circ}\text{C} < T_{BM} \leq 20^{\circ}\text{C}$	7 мин	45 мин
$20^{\circ}\text{C} < T_{BM} \leq 30^{\circ}\text{C}$	4 мин	30 мин
$30^{\circ}\text{C} < T_{BM} \leq 40^{\circ}\text{C}$	3 мин	30 мин

### Информация по установке

#### Оборудование для установки

Арматура	$\phi 8 - \phi 16$	$\phi 18 - \phi 32$
Перфоратор	TE 2 (-A) – TE 30	TE50 – TE70
Другие инструменты	Насос для продувки ( $h_{ef} \leq 10 \cdot d$ )	-
	Компрессор со сжатым воздухом <sup>а)</sup> Набор щеток <sup>б)</sup> , дозатор, поршень	

а) Компрессор со сжатым воздухом и удлинительным шлангом для отверстий с глубиной более 250 мм (для  $d \phi 8 - \phi 12$ ) или  $20 \cdot \phi$  (для  $d \phi > 12$  мм);

б) Автоматическая очистка круглой щёткой для отверстий с глубиной более 250 мм (для  $d \phi 8 - \phi 12$ ) или  $20 \cdot \phi$  (для  $d \phi > 12$  мм)

#### Минимальный защитный слой $s_{min}$ для вклеенного стержня

Способ сверления	Диаметр арматуры [мм]	Минимальный защитный слой $s_{min}$ [мм]		
		С использованием станка	Без использования станка	
Ударное сверление	$\phi < 25$	$30 + 0,06 \cdot l_v \geq 2 \cdot \phi$	$30 + 0,02 \cdot l_v \geq 2 \cdot \phi$	
	$\phi \geq 25$	$40 + 0,06 \cdot l_v \geq 2 \cdot \phi$	$40 + 0,02 \cdot l_v \geq 2 \cdot \phi$	
Бурение пневматическим перфоратором	$\phi < 25$	$50 + 0,08 \cdot l_v$	$50 + 0,02 \cdot l_v$	
	$\phi \geq 25$	$60 + 0,08 \cdot l_v \geq 2 \cdot \phi$	$60 + 0,02 \cdot l_v \geq 2 \cdot \phi$	

#### Дозатор для соответствующей глубины анкеровки $l_{v,max}$

Арматура	Дозатор	
	HDM 500, HDE 500	HDE 500
	Температура основания. $\geq -10^{\circ}\text{C}$	Температура основания $\geq 0^{\circ}\text{C}$
	$l_{v,max}$ [мм]	$l_{v,max}$ [мм]
$\phi 8 - \phi 32$	700	1000

### Параметры оборудования

Арматура [мм]	Бур	Пустотелый бур <sup>b)</sup>	Бур для компрессора	Щетка HIT-RB	Сопло HIT-RB
	d <sub>0</sub> [мм]			размер [мм]	
φ8	12 / 10 <sup>a)</sup>	12	-	12 / 10 <sup>a)</sup>	12 / 10 <sup>a)</sup>
φ10	14 / 12 <sup>a)</sup>	14 / 12 <sup>a)</sup>	-	14 / 12 <sup>a)</sup>	14 / 12 <sup>a)</sup>
φ12	16 / 14 <sup>a)</sup>	16 / 14 <sup>a)</sup>	-	16 / 14 <sup>a)</sup>	16 / 14 <sup>a)</sup>
	-	-	17	18	16
φ14	18	18	17	18	18
φ16	20	20	-	20	20
	-	-	20	22	20
φ18	22	22	22	22	22
φ20	25	25	-	25	25
	-	-	26	28	25
φ22	28	28	28	28	28
φ24	32	32	32	32	32
φ25	32	32	32	32	
φ26	35	-	35	35	
φ28	35	-	35	35	
φ30	-	-	35	35	
	37	-	-	37	
φ32	40	-	40	40	

a) Максимальная глубина установки l=250 мм.

b) Не требуется дополнительная очистка отверстия


### Инструкция по установке

\* Подробную информацию по установке смотрите в инструкции, поставляемой с продуктом.




#### Правила техники безопасности.

Перед использованием ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала для выполнения требований к безопасной и правильной установке! Используйте защитные очки и перчатки подходящего размера при работе с Hilti HIT-HY 200-A.




#### Ударное сверление



#### Ударное сверление пустотелым буром

Не требуется дополнительной очистки





### Ручная очистка

для отверстий диаметром  $d_0 \leq 20$  мм и глубиной  $h_0 \leq 10 \cdot d$





### Очистка сжатым воздухом



для всех отверстий диаметром  $d_0$  и глубиной отверстия  $h_0 \leq 20 \cdot d$





### Подготовка клеевой системы





Метод **инъекции** для установки с глубиной  $h_{ef} \leq 250$  мм




Метод **инъекции** для установки с глубиной  $h_{ef} > 250$  мм





Метод **инъекции** для установки анкера в потолок



Установка элемента с соблюдением времени набора прочности  $t_{work}$



**Установка элемента** с соблюдением времени твердения  $t_{work}$



**Нагружение элемента:** После требуемого времени набора прочности  $t_{cure}$